

測定器（コンクリート、地盤）

コンクリート・モルタル水分計



HI-300



HI-520

型 式	HI-300	HI-520
測定方式	高周波容量式	
測定対象	モルタル (生コンをウェットスクリーニングしたもの)	コンクリート・モルタル・ALC 人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード
測定範囲	モルタル20～40%(体積水分率)	コンクリート：0～12% モルタル：0～15% ALC：0～100% 人工軽量骨材コンクリート：0～23% 石膏ボード：0～50%
測定精度	モルタル±0.5%(繰り返し精度)	±0.5%(コンクリート・モルタル)
表示方法	デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)	
電 源	AC100V、単2乾電池×6	アルカリ乾電池9V×1
寸法・質量	300(W)×264(D)×197(H)mm、2.5kg	56(W)×130(D)×110(H)mm、0.3kg
付属品	プリンタVZ-350、ウェットスクリーナTZ-610	
機械コード	83170	83195

コンクリートテストハンマ

岩盤テストハンマ

コンクリートや岩盤の表面における反発度を利用したもので、コンクリートでは圧縮強度、岩盤では変形係数、静弾性係数を推定できます。



NR



KS

型 式	NR	KS
	コンクリート	岩 盤
衝撃エネルギー J(kgf・m)	2.2 (0.225)	
外形寸法 長×幅 mm	280×140	290×135
質 量 kg	1.4	1.5
機械コード	83162	83168